

产品性质

Sinnosil[®] EM-363 为聚硅氧烷与二氧化硅的混合物。被建议使用在矿物油类的消泡剂不起作用的场合，使用方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用，Sinnosil[®] EM-363的添加会使溶液的气泡很少，特别是几乎不含空气的水性浆或泥块，消泡效果都非常有效。

技术指标

外观	白色粉状
活性成份	~66%
粘稠度	可任意流动的粉体
密度 (20°C以下)	~405g/L
水中溶解度	可于水中分散

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用

- 勾缝剂和灰泥
- 自流平体系
- 找平剂 (水泥或石膏基)
- 石膏
- 水泥
- 胶粘剂

使用

一般对涂料全量的添加量 Sinnosil[®] EM-363为0.1~1.0%。

Sinnosil[®] EM-363因为有非常好的流动性，故其工作操作性良好和运输性都非常方便。为达到最佳效果，请预先测试。

包装及存储

Sinnosil[®] EM-360对温度并不敏感，但若储存在 15~25°C(即室温)下会比较好。再储存时，本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发，其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

纸袋包装。净重25公斤每包。

(有关产品的其他信息，请联系销售代表)



我们认为，本产品公告所显示的信息是一个准确描述的典型特征或产品的用途。任何使用建议不应被视为侵犯任何特定行为的诱因—国内或国外的专利。我们建议用户对产品进行彻底测试，以确定特定的应用程序、性能、功效及其安全处理与使用。