



产品说明

LR470 假水硅胶由 A、B 两组分构成，A、B 均为无色透明液体，将 A、B 按照重量比 100:100 的比例混合均匀后，（如有硅胶抽真空机，建议用真空机抽净 A、B 混合时混入得空气）可灌注于玻璃器皿内。此款硅胶为室温或加温固化成型，在室温或加温条件下均可固化，温度越高固化速度越快。适合于批量化生产，可提升灌装效率。

产品优点

- 1、高通透性，浇筑后的硅胶清澈透明。
- 2、耐黄变，长时间放置不会产生黄变现象。
- 3、耐霉变，长时间放置不会发霉。
- 4、安全环保，硅胶固化成型后无色无味，不会对人体和环境造成污染。

性能评价

产品名称		LR470
Sinnosil [®] LR470		
A组分	外观	无色透明液体
	粘度	500~600cs
	气味	无味
B组分	外观	无色透明液体
	粘度	500~600cs
	气味	无味
硬度 (Shore A):		25
A:B混合比例:		1:1
前期操作时间 (25°C):		1~1.5 小时
完全固化时间 (25°C):		6~8 小时

包装及储存

- 1、包装：10kg、20KG 装塑料桶或根据客户要求包装。
- 2、本品为非危险品。运输中应注意防雨淋日晒
- 3、存放时应注意清洁，避免灰尘混入和与酸、碱接触。
- 4、贮存期：一年，超过贮存期，经分析如合格仍可使用。

(产品效果展示)



(有关产品的其他信息, 请联系销售代表)

Sinnosil[®]

我们认为, 本产品公告所显示的信息是一个准确描述的典型特征或产品的用途。任何使用建议不应被视为侵犯任何特定行为的诱因—国内或国外的专利。我们建议用户对产品进行彻底测试, 以确定特定的应用程序、性能、功效及其安全处理与使用

上海欧睿决经贸发展有限公司

地址: 上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1406 室

TEL: 0086-21-68552131 FAX: 0086-21-68552130

Http://www.org-silicone.com Email: sales@org-silicone.com